

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 9
DATA: 13/12/2024
Mod. 43/2

SUPERBEL

Tinta Vinílica Super Exterior

Código: 4-0007

DESCRIÇÃO TÉCNICA Produto formulado à base de emulsões aquosas, rigorosamente escolhidas e selecionadas, e de pigmentos de elevada qualidade, resistentes à luz e à intempérie.

CAMPOS DE APLICAÇÃO Produto de elevada qualidade indicado para acabamento e decoração de paredes exteriores e interiores em betão, cimento, estuque sintético e outros materiais, rebocos antigos pintados e sobre sistemas de isolamento térmico (ETICS)..

PROPRIEDADES

- Acabamento mate.
- Alta durabilidade
- Excelente retenção de cor
- Excelente resistência ao aparecimento de fungos e algas
- Grande facilidade de aplicação
- Rendimento elevado e bom poder de cobertura
- Boa lacagem
- Resistente à alcalinidade
- Boa resistência á lavagem
- Resistente aos raios ultravioletas (não amarelece)
- **Grande facilidade de limpeza: com um pano húmido elimina totalmente as manchas e riscos esbranquiçados que são característicos em cores mais fortes em paredes pintadas com tintas mates convencionais, nomeadamente após fricção.**

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes.

Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades.

Aplicar uma demão de um dos nossos primários (**Duquelite; Primacril; Hidroplite; Multibel; Belcrlil; etc.**), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento BELFENDAS ou MASSA p/ FISSURAS EXTERIOR.

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.
Aplicar à trincha - rolo anti-gota - pistola
Aplicar 2-3 demãos.

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 3



Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.

DILUIÇÃO - volume 1ª demão - 15%
Demãos seguintes - 5%

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

**Valores obtidos em
condições normais
de temperatura (23 °
C) e humidade
(60%).**

Nº Componentes	1
Cor	Branco e cores catálogo
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.45±0.05Kg/dm ³
Ponto de inflamação	Não inflamável
Viscosidade	8500±500cps
Sólidos (volume)	45±2 %
Rendimento teórico	10-14 m ² / L / demão
Secagem Tato	1 hora
Secagem Total	24 horas
Repintura	4horas

COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis) Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto Contem no máximo 39 g/l

Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de algas (EN 15458) **Grau 0** (7,14,21 dias)

Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de fungos (EN 15457) **Grau 0** (7,14,21 dias)

LIMPEZA DO MATERIAL As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO Embalagens de 1L - 5L - 15 L.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

EMPRESA CERTIFICADA

eic

ISO 9001

Qualidade

Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 3



tintas Duquebel®

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA

eic

ISO 9001

Qualidade

Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 3 / 3

