

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7
DATA: 03/06/2022
Mod. 43/2

TINTA PLÁSTICA INDUSTRIAL MATE

Código: 4-0017

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto à base de uma dispersão copolímera acrílica modificada, de pigmentos e cargas com granulometria selecionada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Desenvolvido para a proteção e decoração de paredes interiores.

PROPRIEDADES

- Acabamento mate.
- Fácil aplicação
- Excelente compromisso qualidade/ preço para acabamentos interiores ou exteriores em obras de grande dimensão.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas - Devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras, tintas antigas em mau estado ou qualquer outro tipo de contaminação.

Superfícies pintadas - Devem ser devidamente limpas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência.

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com Solução Desinfetante de Paredes.

Eventuais fendas devem ser reparadas, aplicando a massa de enchimento BELFENDAS.

Recomenda-se a aplicação de um dos nossos primários fixadores (Acrílico 0017; Hidroplite; Primacril; etc.).

Em aplicação sobre superfícies novas, os materiais devem ter o tempo de secagem mínimo de 4 semanas para um bom endurecimento.

APLICAÇÃO

Rolo - trincha – pistola
Aplicar: 3 demãos
Respeitar o intervalo de pelo menos 4 horas entre cada demão.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.

DILUIÇÃO - volume

1ª demão - 10%,
Demãos seguintes - 5 %.

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nº Componentes | 1 |
| Cor | Branco |
| Diluyente | Água |
| Massa Volúmica | 1.50±0.05Kg/dm ³ |
| COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis) | Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contém no máximo 29 g/l |
| Viscosidade | 10000±500cps |
| Sólidos (volume) | 40±2 % |
| Ponto de inflamação | Não inflamável |
| Rendimento teórico | 6-8 m ² /L - demão |
| Secagem Tato | 1 hora |
| Secagem Total | 24 horas |
| Repintura | 4 horas |

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 5L - 15L.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas., em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

