

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 8
DATA: 04/12/2024
Mod. 43/2

ACRILTEX

Tinta 100% Acrílica Texturada Super Fina

Códigos: **4-0027**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de emulsão acrílica, contendo pigmentos e cargas de boa qualidade, com elevada resistência à luz e ao meio ambiente. Produto ligeiramente texturado com rendimento superior às tintas texturadas convencionais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado em superfícies exteriores e interiores, sobre argamassas de cimento, tijolo, pedra, sistemas de isolamento térmico (ETICS) e rebocos anteriormente pintados. Excelente para regularizar pequenas imperfeições e tapar pequenas fissuras.

PROPRIEDADES

- Texturado muito fino
- Acabamento mate sedoso
- Alta durabilidade do aspeto inicial da película
- Preenche e cobre as micro-fissuras estáticas próprias de rebocos novos
- Elevada retenção de cor, alta resistência aos UV (não amarelece)
- Menor acumulação de poeiras e de sujidade do que nas tintas texturadas convencionais
- Excelente resistência à água
- Alta resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes

Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

Aplicar uma demão de um dos nossos primários (**Duquelite; Primacril; Hidroplite; Multibel; etc.**), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento BELFENDAS ou MASSA p/ FISSURAS EXTERIOR

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.

Aplicação: trincha ou rolo anti-gota.

Aplicar 2-3 demãos.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



DILUIÇÃO - volume Pronto a aplicar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).	Nº Componentes	1
	Cor	Branco e cores catálogo
	Diluyente	Água
	Ponto de inflamação	Não inflamável
	Massa Volúmica	1.50±0.05Kg/dm ³
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto contem no máximo 39 g/l
	Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de algas (EN 15458)	Grau 0 (7,14,21 dias)
	Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de fungos (EN 15457)	Grau 0 (7,14,21 dias)
	Viscosidade	22000±5000cps
	Sólidos (volume)	50±2 %
Rendimento teórico	4-5 m ² /L - demão	
Secagem Tato	2 horas	
Secagem Total	24 horas	
Repintura	6 horas	

LIMPEZA DO MATERIAL As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO Embalagens: 5L – 15L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

