

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 4

DATA: 18/11/2021

Mod. 43/2

PRIMÁRIO P/ COLAR VÉU DE NOIVA

Acrílico Aquoso

Código: 4-0033

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Primário aquoso á base de dispersão aquosa acrílica

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para a colagem de rede "véu de noiva" em fachadas, evitando fissuras.

PROPRIEDADES

- Elevada pegajosidade. Tem TAC permanente
- Baixa sensibilidade à água
- Impermeável à água mas permeável ao vapor de água.
- Permite a respiração da parede.
- Resistente aos UVs
- Bom poder de penetração, com boa selagem da superfície.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas – Devem apresentar-se totalmente duros, secos limpos, isentos de gorduras e outros contaminantes.

Superfícies pintadas – Deve-se proceder a uma lavagem a jato de água ou escovar para remover toda a tintas antiga mal aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com Massas de Fissuras Exterior.

Aplicar uma demão de um dos primários **Isolante Fixador ou Belcryl – Emulsão fixadora** para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte, na eventualidade de esta ser fraca

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

APLICAÇÃO

Homogeneizar muito bem o produto antes de o aplicar.

Aplicação com rolo, trincha ou pistola

Aplicar 3 demãos

Aplicar a 1ª demão e, em seguida, estender a rede "véu de noiva". Com o intervalo de 24 horas, entre demãos, aplicar as 2 seguintes.

Como tinta de acabamento, recomendamos a aplicação de Duflex.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado ou quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Ocre Amarelo /Branco /Cinza
Diluyente	Água
Ponto de inflamação	Não inflamável
Massa Volúmica	1.15±0.05Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 30g/l (2010)

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



Duquebel®

	Este produto contém no máximo 29 g/l
Viscosidade	28000±5000 cps
Sólidos (volume)	44±2 %
Rendimento teórico	3 m ² /L - demão
Secagem Tato	Tac permanente
Alongamento	≥ 500% (sem rede)
Repintura	24 horas

LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.
----------------------------	--

FORNECIMENTO	Embalagens: 5L - 15L.
---------------------	------------------------------

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
--------------------------------	---

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	<p>Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manter fora do alcance das crianças.• Utilizar somente em locais bem ventilados.• Não deitar os resíduos no esgoto.• Não ingerir o produto. <p>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.</p>
------------------------------------	---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

