

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 4
DATA: 09/02/2022
Mod. 43/2

MULTIBEL

Primário Acrílico Aquoso Multi-superfícies

Código: 4-0040

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Primário aquoso baseado em emulsões 100% acrílicas, pigmentos e cargas selecionadas, especialmente desenvolvido para permitir uma boa aderência em diversas superfícies.
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Recomendado para aplicação em interiores e exteriores. Eficaz isolador de manchas diversas em superfícies de betão, cimento, gesso, estuque ou madeira. Excelente promotor de aderência sobre alumínio, zinco, chapa zincada, ferro, pvc, azulejos, cerâmica, madeira, vidro, etc.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Baixo cheiro• Fácil aplicação• Secagem rápida• Excelente isolador de diversos tipos de manchas• Promotor de aderência sobre substratos difíceis• Excelente aderência sobre uma grande variedade de substratos• Bom poder anticorrosivo• Repintável com esmaltes aquosos e sintéticos
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes</p> <p>Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades.</p> <p>Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento BELFENDAS ou MASSA p/ FISSURAS EXTERIOR.</p> <p>Metais ferrosos e não ferrosos novos – lixar ou escovar com escova de arame eliminando a ferrugem existente e outras contaminações (ex: gordura) Em repinturas, recomenda-se desengordurar e lixar, depois proceder como para suportes novos</p>
APLICAÇÃO	Homogeneizar bem o produto antes de usar. Aplicar com rolo anti-gota e trincha Aplicar uma demão. Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



DILUIÇÃO - volume 10%-15%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).	Nº Componentes	1
	Cor	Branco
	Diluyente	Água
	Massa Volúmica	1.35±0.05Kg/dm ³
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 30g/l (2010) Este produto contem no máximo 29 g/l
	Viscosidade	3500±500cps
	Sólidos (volume)	48±2 %
	Ponto de inflamação	Não inflamável
	Rendimento teórico	9-11 m ² / L – demão
	Secagem Tato	1-2 horas
	Secagem Total	24 horas
	Repintura	6 horas

LIMPEZA DO MATERIAL As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com diluyente acrílico DA 300, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO Embalagens: 1L – 5L – 15L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

