

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5
DATA:06/06/2022
Mod. 43/2

PRIMARIO DUQUETHERM

Acrílico Regulador de Fundo

Código: 4-0041

DESCRIÇÃO TÉCNICA Produto formulado à base de uma dispersão aquosa de um copolímero acrílico, modificado, contendo pigmentos e cargas de granulometria especialmente selecionada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO Desenvolvido para ser aplicado como primário de aderência e regulador de fundo **no Sistema Duquetherm**, ou seja para aplicar previamente à aplicação do revestimento de acabamento – **DUQUETHERM**.
Pode ser aplicado sobre betão, reboco tradicional, gesso e outros suportes minerais.

PROPRIEDADES

- Baixo cheiro
- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Boa cobertura
- Excelente aderência sobre uma grande variedade de substratos
- Uniformiza a absorção do substrato e sela o suporte
- Protege a tinta de acabamento da alcalinidade.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície ou reboco devem estar bem limpos, secos, duros e isentos de partículas mal aderentes.

Em repintura, recomendamos que a superfície seja bem limpa, principalmente no que respeita à remoção de partículas de tinta mal aderentes.

O PRIMÁRIO DUQUETHERM, só deverá ser aplicado após 72 horas de aplicação da 2ª demão da argamassa de regularização.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de o utilizar.

Aplicar 1 demão

Aplicar a Rolo. Trincha

DILUIÇÃO - volume 10% - 15%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco e cores claras (grupo 1)
Acabamento	Mate/Rugoso
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.60±0.05Kg/dm ³
Viscosidade	14000±2000cps
Sólidos (volume)	48±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/g): 30g/l (2010) Este produto contém no máximo 29 g/l
Rendimento teórico	6-8 m ² /L - demão
Secagem Tato	1 hora
Secagem em profundidade	24 horas
Repintura	4 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

Lavar abundantemente os utensílios de trabalho imediatamente a seguir ao seu uso assim como todas as superfícies afetadas com salpicos, etc.

FORNECIMENTO

Embalagens: 5L – 15L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

