

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 8
DATA: 05/12/2024
Mod. 43/2

SILIFLEX

Membrana Elástica Acrílica Texturada Acetinada

Código: **4-0047**

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Produto formulado à base de copolímeros acrílicos aquosos modificados, com pigmentos, cargas especiais, constituindo um revestimento elástico impermeabilizante de alta qualidade, com elevada resistência ao meio ambiente
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Proteção e regularização de superfícies exteriores em betão, reboco, fibrocimento, etc., contra a penetração de humidade
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Grande Flexibilidade• Película final rugosa acetinada• Acompanha pequenos movimentos do suporte• Grande resistência à intempérie• Muito boa cobertura, com películas de espessura elevada, disfarçando irregularidades do suporte.• Boa resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	<p>Superfícies novas – Devem apresentar-se totalmente duros, secos limpos, isentos de gorduras e outros contaminantes.</p> <p>Superfícies pintadas – Deve-se proceder a uma lavagem a jato de água ou escovar para remover toda a tintas antiga mal aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com Massas p/ Fissuras Exterior. Se as fissuras forem inúmeras e largas ($\geq 0,5\text{m/m}$), a reparação deve ser executada com a mistura Resíduo/Cimento 42,5 (ver ficha técnica) Em ambas as situações, aplicar uma demão de um dos nossos primários (Duquelite; Hidroplite; Primacril; etc.) para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte.</p> <p>Superfícies com fungos/algas - Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes</p>
APLICAÇÃO	<p>Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes antes da aplicação. Aplicar com rolo ou escova adequados. Aplicar numa camada uniforme, à viscosidade de fornecimento.</p> <p>Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.</p>
DILUIÇÃO - volume	Pronto a aplicar

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco e cores de catálogo
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.40±0.05Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto contém no máximo 39 g/l
Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de algas (EN 15458)	Grau 0 (7,14,21 dias)
Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de fungos (EN 15457)	Grau 0 (7,14,21 dias)
Viscosidade	50000±5000cps
Sólidos (volume)	52±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	1-1.5 m ² /L - demão
Secagem Tato	2 horas
Secagem Total	24 horas
Repintura	16 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 5L – 15L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

