

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 6
DATA: 05/12/2024
Mod. 43/2

DUQUETHERM AREADO

Massa Areada Acrílica

Códigos: **4-0067 - 0,35 m/m (fino)**
4-0068 - 0,70 m/m (médio)
4-0069 - 1,5 m/m (grosso)

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas acrílicas, com pigmentos, cargas e fibras especialmente selecionados, resistentes à luz e ao meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Aconselhado para aplicar no exterior em paredes verticais, não expostas a subidas de água por capilaridade e também em interiores em locais com um arejamento apropriado.

PROPRIEDADES

- Bonito efeito decorativo areado
- Boa resistência à intempérie
- Boa impermeabilidade à água
- Disfarça as imperfeições da superfície
- Fácil aplicação, permite obter em função da mesma diversos efeitos decorativos.
- Deixa respirar o suporte.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar bem limpas, secas, duras e isentas de partículas de areia mal aderentes.

Antes da aplicação do DUQUETHERM AREADO, recomendamos que se isole a parede com uma demão de Primário DUQUETHERM - Primário Aquoso p/ o sistema ETICS.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes antes da aplicação.

A aplicação deverá ser efetuada com talocha.

Estender a massa de modo a obter uma camada uniforme.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Pronto a aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco e cores catálogo
Diluyente	Água
Acabamento	Mate
Massa Volúmica	1.80±0.10Kg/dm ³

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119º 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/I): 200g/l (2010) Este produto contém no máximo 199 g/l
Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de algas (EN 15458)	Grau 0 (7, 14, 21 dias)
Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de fungos (EN 15457)	Grau 0 (7, 14, 21 dias)
Viscosidade	75000±5000cps
Sólidos (volume)	70±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento - teórico	1,5 – 2,5 Kg/m ² /demão (depende da granulometria utilizada)
Secagem Tato	2 horas
Secagem em Profundidade	24 horas
Repintura	16 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 25Kg

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119º 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

