

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 10
DATA: 05/12/2024
Mod. 43/2

TINTA ACRÍLICA PAVIMENTOS AQUOSA

100% Acrílica

Código: **4-0071**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de emulsões acrílicas aquosas, contendo pigmentos e cargas especialmente selecionadas, resistentes à luz e ao meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pintura de superfícies horizontais e verticais, no interior e no exterior. Ideal para a pintura de pavimentos de cimento e de betão sujeitos a atrito médio, tais como: garagens, arrecadações, escadas, caves, pátios, salões de exposição passeios.

PROPRIEDADES

- Dá origem a uma película micro porosa
- Deixa o suporte respirar
- Grande resistência ao desgaste
- Auto lavável
- Boa resistência à ação dos raios UV
- Resistência ao envelhecimento natural
- Excelente aderência.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes. Recomenda-se a aplicação prévia do primário BELCRYL - acrílico aquoso transparente.

Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

APLICAÇÃO

Homogeneizar o produto antes de utilizar.
Aplicar com Trincha, Rolo ou Pistola
Aplicar 2 -3 demãos

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado ou quente ou exposto diretamente ao sol

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 3



DILUIÇÃO - volume

1ª Demão – 15%
Demãos seguintes – 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco e cores
Diluyente	Água
Acabamento	Acetinado
Massa Volúmica	1.30±0.05Kg/dm ³ (BRANCO)
Viscosidade	7000±500cps
Sólidos (em volume)	41±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável

COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 140g/l (2010) Este produto contem no máximo 139 g/l
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de algas (EN 15458)	Grau 0 (7, 14, 21 dias)
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de fungos (EN 15457)	Grau 0 (7, 14, 21 dias)
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Rendimento teórico	10-12 m ² / L / demão
Secagem Tato	1 horas
Secagem Total	24 horas
Repintura	12 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1L – 5L – 15L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 3



tintas Duquebel®

existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 3 / 3

