

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 10  
DATA: 05/12/2024  
Mod. 43/2

# TINTA PARA COURT TENIS

Acrílica, Aquosa Anti-derrapante

Código: 4-0073

<b>DESCRIÇÃO TÉCNICA</b>	Produto á base de um copolímero 100% acrílico aquoso de elevada qualidade, destinada para pintura de superfícies em betão normal e betão poroso.										
<b>CAMPOS DE APLICAÇÃO</b>	Pintura de campos de ténis, pistas polidesportivas, etc.										
<b>PROPRIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fácil aplicação e grande aderência</li><li>• Boa resistência á intempérie</li><li>• Boa cobertura e boa retenção de cor</li><li>• Resistência elevada ao desgaste</li></ul>										
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	<p><b>Superfícies novas</b> – Depois de cura completa (<math>\geq 4</math> semanas) estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes.</p> <p><b>Superfícies pintadas</b> - Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades Recomenda-se a aplicação prévia de um dos primários (Isolante Fixador – Belcryl) para garantir uma boa aderência da tinta ao substrato.</p> <p><b>Superfícies com fungos/algas</b> – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes</p>										
<b>APLICAÇÃO</b>	<p>Homogeneizar bem o produto antes da aplicação. Preferencialmente á pistola airless. Também pode ser aplicado com trincha ou rolo anti-gota Aplicar 2 a 3 demãos</p> <p>Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.</p>										
<b>DILUIÇÃO - volume</b>	1ª Demão - 15% Demãos seguintes - 10%										
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b> Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).	<table><tr><td>Nº Componentes</td><td>1</td></tr><tr><td>Cor</td><td>Branco, Vermelho e Verde</td></tr><tr><td>Diluyente</td><td>Água</td></tr><tr><td>Massa Volúmica</td><td>1.35±0,05Kg/dm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)</td><td>Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 140 g/l(2007)/140g/l(2010). Este produto contém, no máximo, 139 g/l</td></tr></table>	Nº Componentes	1	Cor	Branco, Vermelho e Verde	Diluyente	Água	Massa Volúmica	1.35±0,05Kg/dm <sup>3</sup>	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 140 g/l(2007)/140g/l(2010). Este produto contém, no máximo, 139 g/l
Nº Componentes	1										
Cor	Branco, Vermelho e Verde										
Diluyente	Água										
Massa Volúmica	1.35±0,05Kg/dm <sup>3</sup>										
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 140 g/l(2007)/140g/l(2010). Este produto contém, no máximo, 139 g/l										

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de algas (EN 15458) Grau 0 (7, 14, 21 dias)

Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de fungos (EN 15457) Grau 0 (7, 14, 21 dias)

Viscosidade 7000±500cps  
Sólidos (volume) 40±2 %  
Ponto de inflamação Não inflamável  
Rendimento teórico Lisa - 8 - 10 m<sup>2</sup>/L – demão  
Areada – 3 – 5 m<sup>2</sup>/L - demão  
Secagem Tato 2 horas  
Secagem Total 24 horas  
Repintura 3 - 4horas

## LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

## FORNECIMENTO

Embalagens: 5L – 15L

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto

## SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

