

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 5

DATA: 02/03/2024

Mod. 43/2

## ACRILDUR

Esmalte Acrílico Aquoso p/paredes, madeira e metais

Códigos: **4-0076 – Brilhante**

**4-0077 – ½ Brilho**

**4-0078 - Mate**

<b>DESCRIÇÃO TÉCNICA</b>	Produto formulado numa dispersão aquosa 100% acrílica, pigmentado com dióxido de titânio e outros pigmentos de elevada qualidade, conferindo-lhe uma elevada resistência à luz e ao meio ambiente.
<b>CAMPOS DE APLICAÇÃO</b>	Acabamentos de alta qualidade, no interior e exterior, sobre superfícies de madeira, metal, paredes, cozinhas, restaurantes e outros locais onde a limpeza frequente seja necessária. Recomendado ainda para a repintura de superfícies alquídicas e aquosas velhas.
<b>PROPRIEDADES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fácil aplicação</li><li>• Excelente lacagem</li><li>• Possui boa retenção e elevado brilho</li><li>• Boa cobertura</li><li>• Não amarelece. Excelente resistência à lavagem.</li></ul>
<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	<p>As superfícies devem estar previamente limpas, secas, isentas de gorduras e outros contaminantes, ferrugem e duras antes da aplicação da tinta.</p> <p><b>Rebocos novos</b> Sobre superfícies friáveis aplicar, após escovagem uma demão de <b>Primário Duquelite</b>, no exterior ou, no interior, uma demão de <b>Primário Pliobel</b>, no interior. Noutras superfícies aplicar 1 demão de <b>Primário Multibel</b>; <b>Primário Primacril</b>. Reparar imperfeições com massa <b>Belfendas</b> e retocar com primário para garantir uniformidade de absorção.</p> <p><b>Repintura de paredes interiores</b> Remover, com espátula ou escovagem toda a tinta velha não aderente, Reparar as áreas danificadas com massa Belfendas. Proceder de seguida conforme indicado para rebocos novos.</p> <p><b>Em paredes com fungos</b>, desinfetar a superfície com Solução Desinfetante de Paredes, deixando atuar cerca de 24 horas, antes da aplicação.</p>

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL

TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 3



**Em paredes com manchas nicotina, fumos ou secas de humidade,** escovar e aplicar uma demão de Primário Pliobel.

**Azulejos** – Retirar todos os equipamentos existentes nas paredes. Remover todos os vestígios de calcário, silicone e mástiques. Lavar, para desengordurar a superfície com água e detergente neutro. De seguida, lavar com água limpa e deixar secar.

Aplicar 1 demão de Primário Multibel para regularizar a absorção e promover a aderência. Consertar as fissuras e buracos com Belfendas e, se indispensável, trocar os azulejos deteriorados.

As áreas restauradas devem ser lixadas com lixa de grão fino e seladas com nova demão de primário Multibel.

**Madeiras novas** – Lixar a madeira no sentido das fibras. Aplicar 1 demão de Primário Multibel ou Sub-capa Universal. Deixar secar o tempo indicado e lixar com lixa fina (grãos 320 a 400).

Em madeiras com exsudações de taninos, deve-se aplicar 2 demãos de Multibel ou Sub-capa, com lixagem intermédia.

**Repintura de madeiras** – Estando em bom estado, lixar e limpar com Diluente Sintético DS-100 a pintura antiga. Caso não esteja, remover a tinta mal aderentes por raspagem cautelosa ou por meio de fonte de calor.

**Metais Novos** – Aplicar 1 demão de Primário Multimetal

Repintura de metais – Se a pintura antiga está em mau estado, remover toda a tinta mal aderente, por meio de lixagem, decapagem. Se estiver em bom estado, lixar e limpar com Diluente Sintético DS-100.

## APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação.

Aplicar com trincha, rolo de pelo curto ou pistola.

Aplicar 2-3 demãos

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

**Obs:** De acordo com a cor seleccionada e sua opacidade, do processo de aplicação, das características da superfície (rugosidade, absorção e uniformidade de cor), do contraste com a cor anterior e da diluição praticada, pode ser necessário aplicar demãos suplementares para se conseguir um acabamento uniforme.

Em madeiras com nós, não é recomendável a aplicação deste esmalte. Há a probabilidade de se verificar exsudações de resina.

A aplicação à pistola deve ser executada em camadas finas para se evitar escorridos e, nas cores fortes, o surgimento de névoas.

O empilhamento de peças pintadas não é aconselhável, porque há o perigo de colagem.

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 3



---

<b>DILUIÇÃO - volume</b>	Trincha ou rolo – 1ª demão – 10%
	Demãos seguintes – 5%
	Pistola convencional – 15-20 %

---

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).</b>	Nº Componentes	1
	Cor	Cores de catálogo
	Diluyente	Água
	Massa Volúmica	1.20±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/b): 100g/l(2010) Este produto contem no máximo 99 g/l
	Viscosidade	2500±500 cps
	Sólidos (volume)	45±2 %
	Ponto de inflamação	Não inflamável
	Rendimento teórico	11-12 m <sup>2</sup> /L/demão
	Rendimento prático	Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação
	Secagem Tato	1 hora
	Secagem em profundidade	24 horas
	Repintura	6 horas (mínimo)

---

<b>LIMPEZA DO MATERIAL</b>	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.
----------------------------	--

---

<b>FORNECIMENTO</b>	Embalagens: 1L – 5L – 15L
---------------------	---------------------------

---

<b>ESTABILIDADE EM ARMAZÉM</b>	Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
------------------------------------	---

---

<b>SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE</b>	<p>Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manter fora do alcance das crianças.</li><li>• Utilizar somente em locais bem ventilados.</li><li>• Não deitar os resíduos no esgoto.</li><li>• Não ingerir o produto.</li></ul> <p>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.</p>
--	---

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 3 / 3

