

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 3  
DATA: 05/12/2024  
Mod. 43/2

# Tinta Acrílica Mate D4

## Fachadas

Código: **4-0158**

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto à base de uma dispersão acrílica modificada de boa qualidade, e de pigmentos e cargas com granulometria selecionada, com boa solidez à luz e resistente ao meio ambiente.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Produto indicado para a pintura exterior-interior mate sobre argamassas de cimento, tijolo, pedra, rebocos antigos pintados, estuques sintéticos, pladur.

### PROPRIEDADES

- Acabamento mate.
- Fácil aplicação
- Alto poder de cobertura
- Bom rendimento
- Resistente à alcalinidade
- Boa aderência
- Resistente à lavagem
- Boa resistência à intempérie
- Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

**Superfícies novas** – Depois de cura completa ( $\geq 4$  semanas) estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes

**Superfícies pintadas** - Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades.

**Superfícies com fungos/algas** – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes.

Aplicar uma demão de um dos primários (**Primacril; Duquelite; Multibel; Belcrlil; etc.**), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento – BELFENDAS ou MASSA p/ FISSURAS EXTERIOR Em superfícies friáveis ou pulverulentas aconselha-se aplicar o Primário Hidroplite.

Em superfícies com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio, após limpeza por escovagem a aplicação de 1-2 demãos de **Pliobel**

### APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.

Aplicação: Rolo anti-gota ou trincha

Aplicar 2-3 demãos.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.

### DILUIÇÃO - volume

1ª demão - 15%

Demãos seguintes: 5 -10%

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,  
produção e comercialização  
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



## CARACTERÍSTICAS

### TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco
Diluinte	Água
Massa Volúmica	1.50±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto contém no máximo 39 g/l
Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de algas (EN 15458)	<b>Grau 0</b> (7, 14, 21 dias)
Eficácia dos conservantes da película ao aparecimento de fungos (EN 15457)	<b>Grau 0</b> (7, 14, 21 dias)
Viscosidade	14000±500cps
Sólidos (volume)	45±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	8-12 m <sup>2</sup> / L / demão
Secagem Tato	2 horas
Secagem Total	24 horas
Repintura	≥ 4horas

## LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

## FORNECIMENTO

Embalagens: 5L - 15L.

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas em armazém coberto.

## SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA

**eic**

**ISO 9001**

Qualidade

Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

