

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 8  
DATA: 20/02/2024  
Mod. 43/2

## VERNIZ ACRILICO HIDRÓFUGO SOLVENTE

### Repelente de água

Código: **5-0013**

#### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas acrílicas e aditivado com resinas hidrofugas, tornando-o hidrorrepelente

#### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Desenvolvido para proteção de obras de arte, monumentos, paredes, telhados e de um modo geral para todas as superfícies exteriores porosas e não fissuradas que não venham a ser pintadas  
Proteção anticorrosiva de metais ferrosos.  
Confere aos materiais aplicados um aspeto brilhante e impermeável.

#### PROPRIEDADES

- Excelente resistência à intempérie e aos raios UV (não amarelece)
- Impede a penetração de humidade
- Forma película com brilho
- Realça a textura dos suportes
- Excelente resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas e outros micro-organismos
- Confere proteção e embelezamento
- Secagem rápida

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, isenta de areias e desengordurada. Eliminar fungos, algas e outros micro-organismos antes de se proceder à aplicação.

#### APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de o utilizar.  
Rolo adequado, trincha ou pistola.  
Aplicar 2-3 demãos.  
Não aplicar se o tempo ameaçar chuva, geada, com temperaturas baixas <8°C, ou humidade relativa elevada > 80% ou o suporte exposto diretamente ao sol.

#### DILUIÇÃO - volume

1ª Demão: 10%  
Demãos seguintes: 5%

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Substratos	Telhas, betão, tijolo, pedra; cantarias e metais ferrosos
Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	Diluyente Acrílico DA-300
Massa Volúmica	0.90±0.05Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosidade	23±2 s

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



# tintas Duquebel®

---

Sólidos - volume	12±2 %
Rendimento teórico	8-10 m <sup>2</sup> /L demão
Rendimento prático	Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação
Secagem Tato	30 minutos
Manipulável	3-4 horas
Dureza total	7 dias

**Unicamente para USO INDUSTRIAL**

---

## LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Acrílico DA 300 ou Diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.

---

## FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 20L

---

## ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto

---

## SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---

**Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios**

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 2 / 2

