

## FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7  
DATA: 20/06/2022  
Mod. 43/2

# TINTA PARA MARCAÇÃO DE ESTRADA 1K

## Acrílica Solvente

Código: **5-0014**

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto à base de uma resina acrílica e pigmentos de elevada solidez à luz e resistência ao meio ambiente.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pintura de sinalização horizontal de pavimentos betuminosos e de betão.

### PROPRIEDADES

- Fácil aplicação
- Rápida secagem
- Excelente aderência sobre cimento e asfalto
- Película final acetinada
- Apresenta elevada resistência ao desgaste, tração e grande durabilidade
- Especialmente recomendada para a marcação rodoviária.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aplicar sobre superfícies limpas de pós e gorduras e bem secas. No caso de superfícies de cimento o mesmo deve estar perfeitamente curado.

### APLICAÇÃO

Homogeneizar muito bem o conteúdo do recipiente.  
Aplicação: pistola apropriada.  
Aplicar 1 demão.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

### DILUIÇÃO - volume

Pistola Airless -15%  
Pistola convencional – 15% - 20%  
Trincha ou rolo: 5% - volume (só deve ser aplicado em retoques ou em superfícies reduzidas)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Nº Componentes | 1                                |
| Cor            | Branco; Preto, Amarelo; Vermelho |
| Diluyente      | Diluyente M. Estradas DTM-330    |
| Massa Volúmica | 1.40±0.05Kg/dm <sup>3</sup>      |
| Viscosidade    | 1250±250 cps                     |

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.  
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL  
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

[www.duquebel.pt](http://www.duquebel.pt)

Pág. 1 / 2



# tintas Duquebel®

---

|                             |                            |  |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| <b>C) e humidade (60%).</b> | Sólidos (volume)           | 42±2 %   |
|                             | Rendimento teórico         | 2-3 m <sup>2</sup> / L / espessura recomendada |
|                             | Secagem Tato               | 15 min   |
|                             | Secagem Total              | 45-60 minutos                                  |
|                             | Espessura recomendada seca | 150-200 µm                                     |

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>LIMPEZA DO MATERIAL</b> | As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Marcação de Estradas DTM-330, logo após o seu uso. |
|----------------------------|---|

---

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>FORNECIMENTO</b> | Embalagens: 1L – 5L – 15L |
|---------------------|---------------------------|

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>ESTABILIDADE EM ARMAZÉM</b> | Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto. |
|--------------------------------|---|

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE</b> | <p>Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manter fora do alcance das crianças.</li><li>• Utilizar somente em locais bem ventilados.</li><li>• Não deitar os resíduos no esgoto.</li><li>• Não ingerir o produto.</li></ul> <p>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.</p> |
|------------------------------------|---|

---

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

*O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.*

CÓPIA NÃO CONTROLADA

---