

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 11

DATA: 06/03/2024

Mod. 43/2

SUB-CAPA UNIVERSAL

Intermédio para madeira e metal

Código: 5-0027

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas alquídicas e pigmentos apropriados, especialmente estudado para construir uma base flexível e não absorvente para o esmalte de acabamento, permitindo obter superfícies uniformes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Camada intermediária para sistemas sintéticos, em superfícies metálicas, e madeiras.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação e bom enchimento
- Bom poder de cobertura
- Secagem rápida
- Película mate
- Fácil lixagem
- Boa aderência
- Boa elasticidade
- Resistente ao desenvolvimento de algas e fungos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve estar bem limpa, seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação.

APLICAÇÃO

Homogeneizar o produto antes de os abrir.

Aplicar com trincha, rolo ou pistola convencional.

Aplicar 1 demão

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Trincha e Rolo - 5%

Pistola pneumática convencional - 10%

Pistola Airless - 5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes

1

Cor

Branco – Cinza - Preto

Diluyente

Diluyente Sintético DS-100

Massa Volúmica

1.45±0.05Kg/dm³

Viscosidade

2000±500 cps

Sólidos (volume)

49±2 %

Rendimento teórico

9-11 m² / L – demão

Secagem Tato

1 hora

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a /121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



tintas Duquebel®

	Secagem em profundidade	24 horas
	Lixagem	6 horas
	Repintura	12 horas
	COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/i): 500g/l (2010) Este produto contem no máximo 499 g/l

LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Sintético DS 100, logo após o seu uso.
----------------------------	---

FORNECIMENTO	Embalagens: 0,25L – 1L – 5L – 20L
---------------------	-----------------------------------

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
--------------------------------	---

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	<p>Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manter fora do alcance das crianças.• Utilizar somente em locais bem ventilados.• Não deitar os resíduos no esgoto.• Não ingerir o produto. <p>Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais</p>
------------------------------------	--

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a /121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

