

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 11
DATA: 20/02/2024
Mod. 43/2

ESMALTE INDUSTRIAL SR “CUSPIDO” Sintético de Secagem Rápida Texturado

Códigos: 5- 0158 Brilhante
5-0213 Mate

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas alquídicas modificadas, contendo pigmentos e cargas especialmente selecionadas, proporcionando um acabamento texturado,
Com elevada adesão, excelente nivelamento e boa resistência à intempérie

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado para a pintura de estruturas, máquinas e outros artefactos metálicos, onde existam pequenos defeitos.
Excelente para situações que exijam o manuseamento do material pintado poucas horas após a realização da pintura.

PROPRIEDADES

- Secagem rápida
- Aspeto texturado
- Excelente aderência ao metal
- Boa elasticidade
- Bom brilho
- Boa resistência no exterior

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve apresentar-se bem limpa e seca e isenta de qualquer contaminação (óleo, gordura, etc.).
No caso de superfícies não pintadas recomenda-se aplicar um Primário do tipo do PRIMÁRIO INDUSTRIAL, PRIMOSSINT ou DURIBEL.
Em repinturas, as superfícies devem ser convenientemente lixadas para eliminar qualquer vestígio de tinta mal aderente. De seguida deve ser aplicada uma demão de um dos primários acima referidos.

APLICAÇÃO

Agitar bem os recipientes antes de os abrir.
Aplicar preferencialmente com Pistola convencional ou Airless a pressão adequada para obter o efeito texturado pretendido.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Pistola Airless – 5%
Pistola Convencional – 1ª demão-15%
Seguintes – 5%

CARACTERÍSTICAS

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



| | | |
|---|---------------------------|---|
| TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%). | Nº Componentes | 1 |
| | Cor | Cores de catálogo |
| | Diluyente | Diluyente Industrial DI-110 |
| | Acabamento | Brilhante – Mate |
| | Massa Volúmica | 1.15±0.05Kg/dm ³ (Branco) |
| | Viscosidade | 875±125 cps |
| | Sólidos (volume) | 35±2 % (branco) |
| | Rendimento teórico | 6±1 m ² /L/ - 50 µm |
| | Rendimento prático | Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação |
| | Secagem Tato Repintura | 30 min Mínimo: 1 h: Máximo: 16h. Depois de este período, repintar somente após 5 dias |
| Secagem Total | 16 horas | |
| Dureza total | ± 7 dias | |

UNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluyente Industrial DI-110 ou Diluyente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: **5L - 20L**

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

