

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 9
DATA: 20/06/2022
Mod. 43/2

DUFIX

Resina de agarramento para Betão

Código: 4-0091

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto á base de uma dispersão acrílica aquosa monocomponente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Aumenta a aderência do betão nas suas diferentes aplicações, assim como melhorar a aderência de argamassas á sua superfície quando tem um acabamento liso e isento de poros, actuando como ponte de união entre ambos os corpos a unir.

Permite fazer Ponte de união e união prévia a:

- Betonilhas e colocação de lajes de betão sobre a existente
 - Nivelamento e regularização de superfícies com camadas de argamassa com pouca espessura.
 - Regularização de rebocos de cimento e gesso sobre paredes e tectos de interiores ou exteriores, muito absorventes e porosos; betão celular, alvenaria de ladrilho, etc.
 - Aplicação de revestimentos cimentícios sobre suportes com mínima porosidade tais como betões polidos, pedra natural, mármore, etc.
- União de cerâmica desprendida á sua argamassa de colocação.

PROPRIEDADES

- Aumenta a aderência e permite o agarramento do cimento sobre todos os substratos de alvenaria
 - Permite rebocar ou aplicar argamassas sobre superfícies lisas.
 - Resiste á alcalinidade do cimento
- Apto para ser aplicado sobre superfícies húmidas ou secas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O suporte deve ser sólido, eliminar as partes não aderentes e pouco consistentes. Eliminar o pó, a sujidade, os resíduos de betão e/ou leitadas de cimento, gesso morto, restos de pintura, gorduras ou outros agentes que possam afectar a aderência. Em superfícies de aplicação duvidosa fazer um ensaio e comprovar o seu resultado após sete dias.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação.
Aplicar com pistola, rolo ou trincha.

DILUIÇÃO - volume

Como resina de Agarramento: Aplicar sem diluição em camada farta.

Como chapisco de agarramento: Amassar a mistura de cimento e areia com a seguinte mistura: **2 partes de água mais 1 parte de Dufix.**

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	Água
Ponto de Inflamação	Não inflamável
Massa Volúmica	1.00±0.05Kg/dm ³
Viscosidade	1000±200 cps
Sólidos (volume)	60±2 %
Rendimento teórico	10 m ² / L

Secagem Tato	Tac permanente
Repintura	4 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1 L - 5L - 20L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

