

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 8
DATA: 04/03/2024
Mod. 43/2

VERNIZ ÁQUABEL

Acrílico Aquoso para Madeira - Exterior

Código: 4-0102

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Verniz aquoso 100% acrílico destinado à proteção e decoração da madeira em interior, na indústria de mobiliário e outras indústrias da madeira.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destina-se a acabamentos de alta qualidade em portas, janelas e outras estruturas de madeira.

PROPRIEDADES

- Elevada elasticidade
- Grande variedade de cores
- Fácil aplicação
- Baixo cheiro
- Alta resistência aos UV e à intempérie

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão apresentar-se secas, limpas, isentas de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Madeiras novas

Lixar com lixa de grão médio no sentido das fibras da madeira.

Madeiras já envernizadas

Se o verniz se encontrar em bom estado, devem remover-se os produtos de manutenção anteriormente empregues, usando diluentes sintéticos. Deixar secar e despolir o verniz com lixa de grão fino, a fim de promover aderência do novo envernizamento. Se o verniz velho se encontrar fissurado ou a esfoliar, deve ser removido e proceder a uma raspagem cuidadosa de toda a superfície.

Assegurar que todas as contaminações, eventualmente existentes (ceras e outros produtos de embelezamento e limpeza), que podem ocasionar perda de aderência do novo verniz, estejam eliminadas.

Após esta preparação, aplicar o verniz como se indica para madeiras novas.

Como primeira demão recomenda-se a aplicação de uma demão de Tapaporos aquoso.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação.

Aplicar com trincha ou rolo de pelo curto e com pistola.

Aplicar 3 demãos – mínimo

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



DILUIÇÃO - volume

Trincha ou Rolo – Pronto a aplicar
Pistola – 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	Água
Acabamento	Brilhante - ½ brilho - Mate
Massa Volúmica	1.00±0.05Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/e): 130g/l(2010) Este produto contem no máximo 129 g/l
Viscosidade	60±10 s
Sólidos (volume)	32±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	10 - 12 m ² /L – demão
Secagem Tato	4 horas
Secagem Total	24 horas
Repintura	8 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento, produção e comercialização de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

