

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 0
DATA: 27/11/2022
Mod. 43/2

TINTA 4 em 1 Plástica Acrílica Mate Exterior - Interior

Código: 4-0202

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto à base de uma dispersão copolímera acrílica modificada de boa qualidade, e de pigmentos e cargas com granulometria selecionada, com boa solidez à luz e resistente ao meio ambiente.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Produto indicado como acabamento e também primário na proteção e decoração de paredes interiores e exteriores em betão; cimento; estuque sintético, etc. constituindo um excelente compromisso preço/qualidade.

PROPRIEDADES

- Acabamento mate.
- Pode ser utilizado como primário
- Fácil aplicação - Boa aderência
- Bom poder de cobertura
- Bom rendimento
- Resistente à lavagem e à alcalinidade
- Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas
- Excelente compromisso preço/qualidade

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes

Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades

Se as condições não permitirem utilizar como primário a Tinta Acrílica Mate 4 em 1, sobretudo em superfícies hidrofugadas ou pulverulentas, deve-se aplicar um dos outros primários (**Isolante Fixador; Pliobel; Duquelite; Hidroplite; etc.**), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar as fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento BELFENDAS ou MASSA P/ FISSURAS EXTERIOR

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.
Aplicação: Rolo anti-gota - trincha - pistola
Aplicar 2-3 demãos.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



DILUIÇÃO - volume 1ª demão - 10%
Demãos seguintes: 5 %

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**

**Valores obtidos em
condições normais
de temperatura (23 °
C) e humidade
(60%).**

Nº Componentes	1
Cor	Branco
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.55±0.05Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contem no máximo 29 g/l
Viscosidade	6000±500cps
Sólidos (volume)	40±2 %
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	7-11 m ² /L – demão
Secagem Tato	≤ 1 hora
Secagem Total	24 horas
Repintura	4horas

**LIMPEZA DO
MATERIAL**

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L - 4L - 15L.

**ESTABILIDADE EM
ARMAZÉM**

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas em armazém coberto.

**SEGURANÇA,
SAÚDE E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

