

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 0

DATA: 11/07/2025

Mod. 43/2

FLEX Tela Elástica

Código: 4-0242

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de copolímeros acrílicos aquosos modificados, com pigmentos, cargas especiais e fibras de polipropileno que, após secagem constitui um revestimento elástico impermeável mate e micro-rugoso

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Proteção e impermeabilização de terraços em betão, cerâmica porosa, coberturas, Pisável. Transitável pedonal ocasional. Reparação de zonas com fissuras.

PROPRIEDADES

- Impermeabilizante para terraços e fachadas
- Boa resistência á intempérie
- Boa elasticidade
- Resistente á microfissuração
- Película final mate micro-rugosa
- Boa aderência a ferro, chapa galvanizada, cobre, alumínio.
- Boa flexibilidade quando aplicada com espessura adequada. Acompanha pequenos movimentos de contração e dilatação do suporte
- Boa resistência aos álcalis e ao aparecimento e crescimento de fungos e algas

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar bem limpas, secas, duras e isentas de partículas mal aderentes.

No caso de superfícies já pintadas, recomendamos que se efetue uma limpeza cuidadosa das mesmas para remover tinta mal aderente e se aplique uma demão do nosso Primário PRIMACRIL

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo dos recipientes antes da aplicação.

Aplicar-se com trincha ou rolo.

Para uma melhor impermeabilização recomendamos a aplicação de 3 demãos cruzadas.

Necessário obter a espessura seca (mínimo) de 1,5 mm para se conseguir elasticidade que permita manter a continuidade da película sem ruturas.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado ou quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

1ª demão - 10% -15% - água.

Demãos seguintes – sem diluição

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:**
**Valores obtidos em
condições normais de
temperatura (23 ° C) e
humidade (60%).**

Nº Componentes	1
Cor	Branco, Preto, Óx. Vermelho 829, Cinza 830, Telha132/HH e Telha 205/HK
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.33±0.05Kg/dm ³ (branco)
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto contém no máximo 39 g/l
Viscosidade	30000±5000cps
Sólidos (volume)	40±2 % (branco)
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	2-3 m ² / Kg - demão
Secagem Tato	≤ 2 horas
Secagem Total	24 horas
Repintura	16 horas

**LIMPEZA DO
MATERIAL**

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 20Kg

**ESTABILIDADE EM
ARMAZÉM**

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

**SEGURANÇA, SAÚDE
E AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

