

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 0

DATA: 03/11/2025

Mod. 43/2

DUQUECLEAN

Tinta Aquosa Super lavável

Código: 4-0249

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Tinta mate à base de uma emulsão acrílica modificada e de componentes ativos rigorosamente selecionados, repele quase todo o tipo de manchas domésticas e oferece uma grande resistência ao polimento, à esfrega e riscos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado para aplicação em paredes interiores onde as exigências de higiene são importantes e necessárias. Adequada para áreas de alto tráfego que exigem limpeza regular. Permite a prevenção e a inibição de existir proliferação bacteriana na película, depois de diversos atos de limpeza, mantendo o seu aspeto inalterado ao longo do tempo. Indicado para decoração e proteção no interior, sobre diversos tipos de suportes.

PROPRIEDADES

- Acabamento liso mate
- Elevado poder de cobertura, rendimento e brancura.
- Proteção antibacteriana duradoura
- Alta lavabilidade
- Não pinga, nem salpica.
- Admite repinturas e retoques.
- Fácil de aplicar.
- Baixo VOC, Baixo Odor; Baixas emissões
- Não risca
- Excelente resistência a manchas e polimento
- Rápido desenvolvimento de dureza
- Adesão superior em Alquídicos envelhecidos, alvenaria e superfícies de madeira
- Boa resistência à esfrega. Devido à sua composição repele quase todo o tipo de manchas, impedindo a sua penetração, de modo que a sua limpeza seja realizada com a simples ação de um pano humedecido com água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies novas – Depois de cura completa (≥ 4 semanas), estas devem apresentar-se bem secas e duras, libertas de areias mal aderentes e isentas de pó, gorduras e outros contaminantes

Superfícies pintadas – Devem ser devidamente lavadas e escovadas para remover restos de tinta com má aderência e outras sujidades

Aplicar uma demão de um dos nossos primários (**Duquelite; Primacril; Hidroplite; Multibel; Belcrlil; etc.**), para eliminar as diferenças de porosidade/absorção e para consolidar o suporte. Reparar pequenas

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 3



fissuras e as zonas danificadas com a massa de enchimento BELFENDAS.

Superfícies com fungos/algas – Fazer o tratamento prévio com a Solução Desinfetante de Paredes

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes de usar.

Aplicar à trincha ou rolo anti-gota.

Aplicar 2 - 3 demãos.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

1ª Demão -10%

Demãos seguintes – 5-10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Branco e cores catálogo
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.38±0.05Kg/dm ³
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/a): 30g/l (2010) Este produto contem no máximo 3 g/l
Viscosidade	5000±500cps
Sólidos (volume)	40±2 %
Rendimento teórico	10 - 12 m ² / L / demão
Secagem Tato	≥1 hora
Secagem Total	24 horas
Repintura	≥4 horas

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1L - 5L - 15L.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 36 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 3



aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 3 / 3

