

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 0

DATA: 19/02/2026

Mod. 43/2

STOPÁQUA PU26

Membrana PU Aquosa Incolor

Código: **4-0250**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto composto de resinas de poliuretano aquosas, transparente e 100% impermeável com acabamento brilhante para proteção preventiva de superfícies porosas no exterior.
Forma uma película resistente á água estagnada e ao transito pedonal.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado para:
Acabamento impermeabilizante em superfícies planas e inclinadas de materiais porosos, tais como argamassas, betão, telha, pedra, tijolo, e cerâmicos porosos não esmaltados.
Não recomendada a aplicação em:
Sobre qualquer superfície não porosa. Não adere sobre polietileno (PE), polipropileno (PP) e Teflon (PTFE).

PROPRIEDADES

- Permite o transito pedonal
- Não recomendado para transito rodoviário
- Não indicado para superfícies com transito pedonal muito intenso (edifícios públicos, campos polidesportivos, centros comerciais, etc.)
- Acabamento flexível.
- Transparente. Pode alterar ligeiramente o tom de cor de alguma superfície, dando um efeito molhado
- Resistente á água estagnada até 3 dias.
- Elevada penetração nas superfícies porosas.
- Evita a aparição de eflorescências.
- Reduz a degradação da superfície nos ciclos gelo-degelo
- Evita a formação na superfície de manchas, verdete ou musgo
- Permeável ao vapor de água
- Não deve ser pintado, não revestir com nem pavimentar com artigos cerâmicos.
- Não aplicar em superfícies verticais – fachadas
- Não fazer o efeito antiderrapante com sílica devido á baixa espessura
- O produto origina uma superfície escorregadia em condições de humidade.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Limpar bem o substrato e eliminar completamente as poeiras e gorduras, resíduos de descofrantes, fungos, algas, verdete, etc.
Não deve ter fissuras ou fendas.
Reparar as áreas degradadas com argamassa e deixar endurecer pelo menos 4 semanas
Não aplicar em superfícies de pisos inferiores aonde haja ascensão de humidade capilar. As pressões negativas hidrostáticas degradam a película.
Homogeneizar, agitando o produto antes da aplicação

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 3



APLICAÇÃO

Deixar repousar durante ± 5 minutos para libertar o ar do seu interior, evitando eventuais imperfeições e bolhas na película.

Aplicação: Pincel, Trincha ou Rolo de lã de pêlo curto.
Aplicar de modo a obter-se uma superfície uniforme.

Ter muita atenção quando a aplicação é executada com rolos para garantir a espessura necessária da película de forma a garantir a proteção adequada à superfície.

A espessura inferior ao mínimo recomendado, produz a deterioração mais rápida da película por efeito mecânico

A espessura superior, logo consumo mais elevado, reduz a permeabilidade da película ao vapor de água podendo causar inchaço e descoloração devido ao excesso de hidratação.

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol.

Aplicar no mínimo 2-3 demãos cruzadas

DILUIÇÃO - volume

Água
1ª demão – 10% (volume)
Seguintes – 5%-10% (volume)

CARACTERÍSTICAS S TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Cor	Incolor
Diluyente	Água
Massa Volúmica	1.00 $\pm$ 0.05Kg/dm ³
Viscosidade	5000 $\pm$ 100cps
Sólidos (volume)	40 $\pm$ 5
Ponto de inflamação	Não inflamável
Rendimento teórico	9 m ² /L/demão
Secagem	≥ 12 horas
Repintura	≥ 12 horas
Secagem total	24h – 48 horas
Transitável	48 horas
Resistência á chuva	≥ 48 horas
Resistência á água estagnada	72 horas (máximo)
COV'S (Compostos Orgânicos Voláteis)	Valor Limite da UE para o produto (cat. A/c): 40g/l (2010) Este produto Contem no máximo 39 g/l

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com água, logo após o seu uso. Deixando secar, a limpeza do material só pode ser realizada por meios mecânicos ou aplicando um Decapante universal solvente.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L - 5L – 15L

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.

PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 3



**ESTABILIDADE
EM ARMAZÉM**

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

**SEGURANÇA,
SAÚDE E
AMBIENTE**

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 3 / 3

