

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 4
DATA: 20/06/2022
Mod. 43/2

VERNIZ ANTI-GRAFFITI 2K (2:1)

Código: 5-0018

5-0018 – base
5-0132 - endurecedor

DESCRIÇÃO TÉCNICA	Poliuretano Alifático 2 Componentes.	
CAMPOS DE APLICAÇÃO	Recomendado como acabamento “anti-graffiti” em substratos porosos de betão, tijolo e pedra no interior e exterior. Aplicável em paredes, fachadas, passagens subterrâneas, etc.	
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">• Durabilidade, dureza e enchimento excelentes.• Excelente retenção de brilho. Não amarelece• Elevada resistência ao meio ambiente• Elevado teor de sólidos e excelente resistência química• Fácil limpeza	
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE	A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação. Previamente, aplicar 1 -2 demãos de Isolante Belcryl (diluído a 1/1) quando se quer manter a cor de fundo existente.	
APLICAÇÃO	<p>Pistola convencional, airless, trincha e rolo. À pistola convencional, aplicar com bico apropriado a uma pressão de 3-4 Kg/cm². Homogeneizar durante cerca de 5 minutos. Deixar em repouso, antes de iniciar a aplicação cerca de 10 minutos.</p> <p>Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol</p>	
DILUIÇÃO - volume	1ª demão – 10% 2ª demão – 5%	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).	Nº Componentes Acabamento Diluyente Massa Volúmica Viscosidade Sólidos (volume) Rendimento teórico	2 Brilhante Diluyente Anti-Grafito DA-376 0,95±0.05Kg/dm ³ 55±10 s (Cf4) 47±5% 10 - 12 m ² /L – demão

EMPRESA CERTIFICADA



ISO 9001
Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



Secagem

Tato	30 minutos
Manipulável	2 horas
Duro	24 horas
Repintura:	Mínimo: 16 h – Máximo: 48h
Proporção de mistura	Base Endurecedor
Volume	2 1
Duração da mistura	<u>4 horas</u> (em condições normais de temperatura e humidade). (A/i) Contém 472.7 g/l* (COV máx.500 g/l* a partir do 01.01.2010)
COV'S	

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente, logo após a utilização, com Diluente Anti-Grafito DA-376 ou Diluente Celuloso DC-210, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Verniz: Embalagens: 1L - 5L
Endurecedor: Embalagens: 0.5L - 2,5L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Verniz: Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.
Endurecedor: até 6 meses em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

