

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 10
DATA: 16/02/2024
Mod. 43/2

DURIBEL PRIMER

Primário Anticorrosivo Vinílico para Metais 1K

Código: **5-0029**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Primário do tipo Wash-Primer, monocomponente, formulado à base de resinas butiral polivinílicas modificadas, contendo pigmentos e cargas anticorrosivas de elevada qualidade não tóxicos

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Primário de aderência que funciona como elemento de ligação entre a superfície metálica, nomeadamente chapa galvanizada, metalizada ou zincada, alumínio e outras ligas leves, etc., e as tintas decorativas de acabamento.

Estudado para ser utilizado como primário de espera, permitindo a proteção temporária por períodos não superiores a 6 meses.

Primário de características universais sendo compatível com todos os esquemas de pintura.

PROPRIEDADES

- Secagem rápida.
- Boa proteção anticorrosiva
- Película mate
- Possui boa aderência sobre chapa galvanizada envelhecida, alumínio e outras ligas de metais leves.
- Primário de características universais sendo compatível com todos os esquemas de pintura.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve estar bem limpa, seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação.

APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o produto antes da utilização.

Aplicar com Trincha, Pistola Convencional

A APLICAÇÃO DO PRIMÁRIO NÃO DEVE EXCEDER A ESPESSURA SECA DE 15 MICRONS

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

DILUIÇÃO - volume

Trincha/Rolo - 5%
Pistola convencional - 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em
condições normais de

Nº Componentes	1
Cor	Verde
Diluyente	Diluyente Duribel DD-900

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



tintas Duquebel®

temperatura (23 ° C) e humidade (60%).	Massa Volúmica	1.05±0.05Kg/dm ³
	Viscosidade	30±2 s
	Sólidos (volume)	15±2 %
	Rendimento teórico	8 -10 m ² /L – 15 µm
	Secagem Tato	≥ 15 min
	Repintura	≥ 1 hora

Unicamente para USO INDUSTRIAL

LIMPEZA DO MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Duribel DD-900, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L – 20L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

ATENÇÃO: Este produto contém uma solução ácida, pelo que deve ser manuseado com cuidado.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nos termos das Directivas 2010/75/UE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

