

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 7
DATA: 20/02/2024
Mod. 43/2

APARELHO CELULOSO

Código: **5-0046**

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto formulado à base de resinas nitro-sintéticas, pigmentos anticorrosivos e cargas seleccionadas, aditivos e solventes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Recomendado como produto intermédio de boa qualidade em pinturas novas ou repinturas, sempre que se pretenda acabamentos celulósicos. Em pinturas antigas sintéticas de secagem ao ar, **NÃO PODE** ser utilizado, devido ao ataque dos solventes deste Aparelho, neste tipo de película.

NOTA

PROPRIEDADES

- Secagem e endurecimento rápido
- Fácil aplicação. Excelente lacagem
- Bom poder de enchimento e boa resistência mecânica

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação. O Aparelho pode ser aplicado directamente sobre ferro macio e outros metais ferrosos. Para melhor aderência e protecção anticorrosiva do metal, recomenda-se aplicar antes o nosso Primário Wah-primer 2K ou Duribel Primer.

APLICAÇÃO

“Viscosidade de aplicação: 18” \pm 2 s copo Ford 4 (23°C)
Aplicar com uma pistola convencional com pressão de ar de 3.5-4.0 kg/cm².
Aplicar 2 demãos cruzadas com intervalos entre demãos de \pm 10 minutos.

DILUIÇÃO - volume

\pm 100% - volume – Diluente Celuloso DC-210

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 ° C) e humidade (60%).

Nº Componentes	1
Diluente	Diluente Celuloso DC 220
Cores	Branco – Cinza- Castanho
Viscosidade	18” \pm 2” cFord 4 (1:1 volume)
Massa Volúmica	1,20 \pm 0.05Kg/dm ³ (CINZA)
Sólidos (volume)	30 \pm 2%
Rendimento teórico	8 \pm 1 m ² /L - 40 μ m
Rendimento prático	Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



COVs (Compostos
Orgânicos Voláteis)

Contém COV. máx. 590g/l. O valor limite 2004/42/CE-IIB cat. c) para o produto pronto a usar é COV máx. 780g/l.

Secagem Tato
Manipulável
Secagem Duro (lixável)
Repintura

10 minutos
45 minutos
4 horas
4 horas

LIMPEZA DE MATERIAL

As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluente Celuloso DC 220, logo após o seu uso.

FORNECIMENTO

Embalagens: 1L – 5L ~20L

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Até 24 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado.

- Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Não deitar os resíduos no esgoto.
- Não ingerir o produto.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos actuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de actualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios

EMPRESA CERTIFICADA



Qualidade
Conceção, desenvolvimento,
produção e comercialização
de tintas e vernizes

DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLÉPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 2 / 2

