

FICHA TÉCNICA

REVISÃO: 0
DATA: 12/01/2024
Mod. 43/2

TINTA REFLETORA MARCAÇÃO DE ESTRADA 1K

Acrílica Solvente

Código: 5-0407

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Produto à base de uma resina acrílica e pigmentos de elevada solidez à luz e resistência ao meio ambiente misturada com esferas de vidro refletoras

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pintura de linhas de marcação de estradas, de passadeiras, de setas de mudança de direção, de parkings, etc. Pode ainda ser utilizada para re-sinalização sobre tintas alquídicas, acrílicas e termoplásticas. A secagem rápida torna-a indicada para as situações em que a interrupção do tráfego tem que ser feita por períodos reduzidos.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação
- Rápida secagem
- Excelente aderência sobre cimento e asfalto
- Película final mate
- Apresenta elevada resistência ao desgaste, tração e grande durabilidade
- Especialmente recomendada para a marcação rodoviária.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Os pavimentos devem apresentar-se secos e isentos de óleos ou outras gorduras. Quando aplicado diretamente ao betão, recomenda-se uma preparação mecânica. Em pintura re-sinalização, dever-se ter a certeza da boa aderência da marcação rodoviária existente no pavimento. No caso de aplicação em pavimentos de betão com endurecedores de superfície a aderência pode ficar comprometida.

APLICAÇÃO

Homogeneizar muito bem o conteúdo do recipiente.

Aplicar 1 demão.

Pistola convencional de vaso de pressão e rolo

Podem ainda ser utilizadas outras pistolas capazes de aplicar e controlar automaticamente a dosagem e homogeneidade do produto

Não aplicar com o tempo a ameaçar chuva, geada ou a temperatura ambiente inferior a 8°C ou superior a 30°C e humidade relativa superior a 80%. Não aplicar sobre o suporte gelado, quente ou exposto diretamente ao sol

EMPRESA CERTIFICADA



DUQUEBEL – Fábrica de Tintas e Vernizes, Lda.
PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRÕES – LOTE 119 a 121 - 3500-618 VISEU – PORTUGAL
TÉLEPHONE: +351 232 470 590 / FAX: +351 232 470 599 / e-mail: geral@duquebel.pt

www.duquebel.pt

Pág. 1 / 2



DILUIÇÃO - volume	Pistola Airless -± 5% Trincha ou rolo: 5% - volume	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Valores obtidos em condições normais de temperatura (23 °C) e humidade (60%).	Nº Componentes	1
	Cor	Branco; Preto, Amarelo; Vermelho
	Diluyente	Diluyente M. Estradas DTM-330
	Massa Volúmica	1.56±0,05/L (branco)
	Viscosidade	1250±250 cps
	Sólidos (volume)	42±2 %
	Sólidos (peso)	75%±2%
	Rendimento teórico	0,65-0,75 m ² / L /demão
	Rendimento prático	Depende da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação
	Secagem Tato	15 min
	Secagem Total	± 60 minutos (abertura ao tráfego)
LIMPEZA DO MATERIAL	As ferramentas de trabalho devem ser lavadas abundantemente com Diluyente Marcação de Estradas DTM-330, logo após o seu uso.	
FORNECIMENTO	Embalagens: 6Kg – 25Kg	
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Até 12 meses, em embalagem de origem, devidamente fechada e protegida de temperaturas extremas, em armazém coberto.	
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE	Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. • Manter fora do alcance das crianças. • Utilizar somente em locais bem ventilados. • Não deitar os resíduos no esgoto. • Não ingerir o produto. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.	

Os dados contidos nesta Ficha Técnica apenas pretendem servir de orientação, dados de boa-fé correspondendo aos nossos conhecimentos atuais, pelo que podem vir a sofrer alterações sem aviso prévio. Aconselhamos a verificação periódica do estado de atualização/revisão das nossas Fichas Técnicas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes devem ser tidos em consideração. Todas as revisões anteriores deste produto, são inválidas.

O produto está seguro na Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. (Apólice nº 0003236913), a título de responsabilidade civil do fabricante.

CÓPIA NÃO CONTROLADA